

SVEZA[®] hexo

100%
BJÖRKPLYWOOD
AVSEDD FÖR
GOLV I LÄTTA
NYTTOFORDON

ANPASSAD TILL TUNG ARBETE



Världsledande inom tillverkning av
björkplywood

WWW.SVEZA.RU

RELIEFUTMÖNSTER



SLITAGEMOTSTÅND



HALSKYDD
EGENSKAPER



ENKELT UNDERHÅLL



100% BJÖRKPLYWOOD BELAGD MED EN HALKFRI BELÄGGNING MED "HEXA"-MÖNSTER (EN SEXKANT MED LIKA SIDOR) SOM ÄR LÄMPLIG FÖR GOLV I LÄTTA NYTTOFORDON (LCV) OCH FÖR ANDRA TILLÄMPNINGAR - LAGER, LEKPLATSER OCH SPORTHALLAR, SCENER OCH KONSERTHUS DÄR MAN BEHÖVER LÄTT UNDERHÅLL OCH DEKORATIVA EGENSKAPER HOS YTAN.

FÖRDELAR



**100%
BJÖRK
PLYWOOD**




**HÖGT
SLITAGEMOTSTÅND**
300-600 CYKLER ENLIGT TABER-
TESTET



**HALKSKYDD
EGENSKAPER
R10**



**ENKELT
UNDERHÅLL**



FÄRGVAL

TEKNISKA EGENSKAPER

Format, längd x bredd, mm (fot)	1500x3000/1525x3050 (5x10)
Tjocklek, mm	12-30 (tjocklekar upp till 40 mm finns tillgängliga för beställning)
TYP AV YTAN	Sexkantig/slät
Slitagemotstånd, cykler enligt Taber-testet (enligt EN 438-2:2016)	350-600 (beroende av film)
Halkskyddsklass (enligt DIN 51130 standard)	R10
Färg av ytan (filmtäthet)	Mörk Brun Dark Brown (220 g/m ²), svart Black (220 g/m ²), Ljusgrå Light Grey (220 g/m ²), Mörkgrå Stone Grey (174 g/m ²)
Formaldehydklass	E1
Limtyp	PF
Densitet, kg/m ³	640-700
Fuktighet, %	≤14

Tillverkas i enlighet med STO 52654419-006-2018 "Filmbelagd björkplywood". *Du hittar texten av STO i avsnittet "Bibliotek" på webbplatsen: www.sveza.ru.

HÅLLFASTHETSEGENSKAPER

Egenskap	Tjocklek, mm	Värde
Statisk böjhållfasthet, MPa, inte mindre än		
- längs fibrerna i de yttre lagerna	12-30	60
- tvärs fibrerna i de yttre lagerna		30
Elasticitetsmodul under statisk böjning, MPa, inte mindre än		
- längs fibrerna	12-30	6000
- tvärs fibrerna		3000



EN 13986
FPC is certified
by Notified Body 1075 –
MPA Bremen



FSC C107425

CARB

ATCM 93120

www.sveza.ru

© SVEZA 03/2019