

SVEZA[®] hexa

**100% KRYSSFINER I
BJØRK**
**TIL GULV PÅ LETTE
NYTTEKJØRETØYER**

KLAR FOR TUNGT ARBEID



Verdens ledende produsent av
kryssfiner i bjørk

WWW.SVEZA.RU

WIREMØNSTER



SLITESTYRKE



SKLISIKRINGS
EGENSKAPER



ENKEL VEDLIKEHOLD



100% KRYSSFINER I BJØRK, DEKKET MED SKLISIKKERT BELEGG MED "HEKSA"-MØNSTER (SEKSKANT MED LIKESIDER) TIL GULV PÅ LETTE NYTTEKJØRETØYER (LCV) OG TIL ANDRE BRUKSOMRÅDER - LAGER, LEKE- OG IDRETTSPLASSER, SCENER OG KONSERTSALER, DER DET TRENGES EN OVERFLATE MED DEKORATIVE EGENSKAPER OG SOM ER ENKEL Å VEDLIKEHOLDE.

FORDELER



**100%
KRYSSFINER
I BJØRK**




HØY SLITESTYRKE
300-500 IHT TABER-TESTEN



**SKLISIKRINGSE-
GENSKAPER
R10**



**ENKEL
VEDLIKEHOLD**



FARGEVARIASJON

TEKNISKE EGENSKAPER

Format, lengde x bredde, mm (fot)	1500x3000/1525x3050 (5x10)
Tykkelse, mm	12-30 (tykkelser opp til 40 mm er tilgjengelige på forespørsel)
Type av overflate	Sekskantet/glatt (H/F)
Slitestykke ifølge Taber-testen (iht standarden EN 438-2:2016)	350-600 (avhengig av film)
Sklisikringsklasse (i henhold til DIN 51130)	R10
Fargevariasjon (filmtetthet)	Mørkebrun Dark Brown (220 g/m ²), svart Black (220 g/m ²), lysegrå Light Grey (220 g/m ²), mørkegrå Stone Grey (174 g/m ²)
Formaldehydklasse	E1
Limtype	PF
Densitet, kg/m ³	640-700
Fuktighet, %	≤14

Produsert i henhold til STO 52654419-006-2018 "Filmbelagt kryssfiner i bjørk". Du kan finne teksten til STO i avsnittet "Bibliotek" på websiden www.sveza.ru.

HOLDBARHETSINDIKATORER

Indikator	Tykkelse, mm	Verdi
Statisk bøyefasthet, MPa, ikke mindre		
- langs på fiberretningen	12-30	60
- ytre fibrer tvers på fiberretningen		30
Elastisitetsmodul ved statisk bøyning, MPa, ikke mindre		
- langs på fiberretningen	12-30	6000
- tvers på fiberretningen		3000



EN 13986
FPC is certified
by Notified Body 1075 –
MPA Bremen



FSC
www.fsc.org
FSC C107425

CARB

ATCM 93120

www.sveza.ru

© SVEZA 03/2019