

# SVEZA<sup>®</sup> hexo

**100% BIRKEKRYDS-  
FINER**  
**TIL GULVE I LETTE  
ERHVERVSKÆRETØ-  
JER**

**EGNET  
TIL HÅRDT  
ARBEJDE**



Verdens førende producent af  
birkekrydsfiner

**WWW.SVEZA.RU**

NETORNAMENT



SLIDSTYRKE



ANTISKRIDEGENSKABER



NEM VEDLIGEHOLDELSE

## FORDELE



**100 %  
BIRKEKRYDSFINER**  
Krydsfiner:




**HØJ  
SLIDSTYRKE**  
300-600 OMDREJNINGER  
IFØLGE TABER-SLIDNINGSTEST



**ANTISKRIDEGEN-  
SKABER**  
R10



**NEM  
VEDLIGEHOLDELSE  
AF OVERFLADEN**



**FARVEUDVALG**

## TEKNISKE DATA

|                                                                            |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pladeformat, længde x bredde, mm (fod)                                     | 1500x3000/1525x3050 (5x10)                                                                                                                                                |
| Tykkelse, mm                                                               | 12-30 (tykkelser op til 40 mm fås efter kundens ønske)                                                                                                                    |
| Type af overflade                                                          | Heksagonal/glat                                                                                                                                                           |
| Slidstyrke, omdrejninger ifølge Taber-slidningstest (ifølge EN 438-2:2016) | 350-600 (afhænger af film)                                                                                                                                                |
| Klasse efter skridsikre egenskaber (ifølge standarden DIN 51130).          | R10                                                                                                                                                                       |
| Overfladens farve (filmdensitet)                                           | Mørkebrun Dark Brown (220 g/m <sup>2</sup> ), sort Black (220 g/m <sup>2</sup> ), lysegrå Light Grey (220 g/m <sup>2</sup> ), mørkegrå Stone Grey (174 g/m <sup>2</sup> ) |
| Klasse for formaldehydmission                                              | E1                                                                                                                                                                        |
| Limmærke                                                                   | FSF                                                                                                                                                                       |
| Densitet, kg/m <sup>3</sup>                                                | 640-700                                                                                                                                                                   |
| Fugtighed, %                                                               | ≤14                                                                                                                                                                       |

Fremstillet i henhold til STO 52654419-006-2018 Lamineret birkekrydsfiner. Teksten af STO kan læses på hjemmesiden [www.sveza.ru](http://www.sveza.ru) i afsnittet "Bibliotek".

## HOLDBARHEDS PARAMETRE

| Indikator                                                        | Tykkelse, mm | Værdi |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Brudstyrke ved statisk nedbøjning, MPa, ikke mindre end          |              |       |
| - langs fibre af yderlag                                         | 12-30        | 60    |
| - på tværs af fibre af yderlag                                   |              | 30    |
| Det elastiske modul ved statisk nedbøjning, MPa, ikke mindre end |              |       |
| - langs fibre                                                    | 12-30        | 6000  |
| - på tværs af fibre                                              |              | 3000  |



EN 13986  
FPC is certified  
by Notified Body 1075 –  
MPA Bremen



www.fsc.org  
FSC C107425

**CARB**

ATCM 93120

[www.sveza.ru](http://www.sveza.ru)

© SVEZA 03/2019