

SVEZA[®] hexo

100%
BIRKIKROSSVIÐUR
SEM GÓLF Í
LÆTTAFLUTNINGUM

TILBÚINN Í ÞUNGAVINNU



Leiðandi aðili í framleiðslu á
birkikrossviði

WWW.SVEZA.RU

UPPHLEÝPT MYNSTUR



SLITÞOL



SLEIPIVÖRN



EINFALT Í UMHIRÐU

KOSTIR



**100%
BIRKI
KROSSVIÐUR**




MIKIÐ SLITÞOL
300-600 HRINGIR Í TABER-
PRÓFUN



**SLEIPIVÖRN
R10**



**YFIRBORÐ EINFALT
Í UMHIRÐU**



ÚRVAL AF LITUM

Tæknilegir eiginleikar

Stærðir, lengd x breidd, mm (fet)	1500x3000/1525x3050 (5x10)
Þykkt, mm	12-30 (þykkt upp að 40 mm er fáanleg ef kaupandi óskar)
Gerð yfirborðs	Sexhyrnt/slétt
Slitþol, hringir í Taber-prófun (skv. EN 438-2:2016)	350-600 (fer eftir filmuyfirborði)
Flokkur sleipivarnar (DIN 51130)	R10
Yfirborðslitur (þéttleiki plastfilmu)	Dökkbrúnn Dark Brown (220 g/m ²), svartur Black (220 g/m ²), ljósgrár Light Grey (220 g/m ²), dökkgrár Stone Grey (174 g/m ²)
Losunarflokkur formaldehyðs	E1
Tegund líms	fenól-formaldehýð
Rúmpýngd, kg/m ³	640-700
Rakastig, %	≤14

Framleitt skv. staðlinum STO-52654419-006-2018 "Birki mótakrossviður. Tæknistaðall" Hægt er að kynna sér innihald staðalsins á heimasíðu SVEZA, www.sveza.ru, undir „Skjöl“

STYRKLEIKI

Eiginleiki	Þykkt, mm	Gildi
Hámarks beygjupól, MPa, ekki minna en		
- í trefjastefnu ytri spónalaga	12-30	60
- þvert á trefjar ytri spónalaga		30
Stífni (E-módúll), MPa, að lágmarki		
- í trefjastefnu	12-30	6000
- þvert á trefjar		3000



EN 13986
FPC is certified
by Notified Body 1075 –
MPA Bremen



www.fsc.org
FSC C107425



ATCM 93120

www.sveza.ru

© SVEZA 03/2019