



# SVEZA DRAWER



100% 桦木胶合板

# 可供切割 与铣削

贴面板  
0.7mm



粘**结**强度



遵守

CE


CARB

M1

EMISION CLASS FOR BUILDING MATERIAL

 **SVEZA**


椭圆补片



单向堆叠



建议面朝上



厚度公差

±0,3MM

CN.SVEZA.COM

# SVEZA DRAWER

SVEZA抽屉系列专为抽屉和其他家具部件生产而研发，包括用圆锯切割、铣削和加工边缘。对粘结强度的额外控制使其成为制造燕尾榫的理想选择。较厚的贴面板确保表面特别适合打磨和涂装。

## 主要优点



100%  
桦木胶合板



粘结强度



严格的厚度公差，贴面板  
 $\geq 0.7$  mm



建议面朝上，  
单向堆叠



椭圆补片

## 技术规格

标准尺寸 · 长x宽 · 单位：mm (ft)	1,525 × 1,525 (5 × 5) 1,220 × 1,525 (4 × 5) / 1,250 × 1,525 (4 × 5) 1,525 × 1,250 (5 × 4) / 1,525 × 1,250 (5 × 4)
厚度 · 单位：mm	5-15 (可根据客户要求提供特殊厚度)
贴面板等级	DR B/B, DR B/BB, DR BB/BB, DR B/CP, DR BB/CP, DR CP/CP
胶水类型	室内用胶着剂
甲醛释放等级	CARB ULEF, E0,05ppm
密度 · 单位：kg/m <sup>3</sup>	640-700
水分含量 · %	$\leq 10$

根据STO桦木胶合板SVEZA抽屉系列生产。有关STO的信息，请访问[www.sveza.com](http://www.sveza.com)上的资料库部分

## 厚度公差

胶合板名义厚度 · 单位：mm	厚度公差 · 单位：mm
3-5	$\pm 0.2$
6-15	$\pm 0.3$
18-30	$\pm 0.5$

根据与客户商定的条款，实际厚度、层数和公差可能与基本标准不同。

## 尺寸公差

胶合板的长度或宽度 · 单位：mm	公差 · 单位：mm
1,220/1,250	$\pm 3.0$
1,500/1,525	$\pm 4.0$

遵守



CARB



SVEZA